



规格书

**RoHS
COMPLIANT**

产品型号	CST1265FY-3R3M-GB	客户料号	
产品名称	一体成型电感	日期	2023/07/26

客户名称 : _____
 客户料号 : _____
 客户描述 : _____
 料号 : CST1265FY-3R3M-GB
 修订编号 : 2025319Wed10244
 日期 : 2023/07/26
 备注 : STANDARD

供应商承认					
制样	制作	测试	审核	核准	华锐达工程部 电子章
黄成宏	杨澜	杨澜	阮星	胡林立	
签章					
客户承认					
采购	工程			品质	

深圳市华锐达电子有限公司

官网: www.coil-rida.com

电话: 0755-29485625

传真: 0755-29485623

邮箱: coilrida@coil-rida.com.cn

地址: 中国广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区金凯进工业区B栋2楼

TS16949 证书号: 0358772

ISO9001 证书号: 17422Q21592R0S




规格书




产品型号	CST1265FY-3R3M-GB	客户料号	
产品名称	一体成型电感	日期	2023/07/26


◆ 外形尺寸:



A	B	C	D	E	F	XXX
13.0±1.0	12.6±0.3	6.5 Max	3.8±0.3	2.0±0.5	0.25 TYP	3R3



◆ 线路图



◆ 推荐焊盘

G	5.3
H	5.7
I	3.4

◆ 编号系统:

CST 1265 FY - 3R3 M - GB

1 2 3 4 5 6

1. 华锐达品名
2. 产品型号
3. 铁粉框面材质
4. 产品电感值 1R0=1μH 100=10μH 101=100μH
5. 公差范围(K:±10%, M:±20%,N±30%)
6. 产品银色

客户确认	审核	制表	制样
	阮星	杨澜	黄成宏



规格书

RoHS
COMPLIANT


产品型号	CST1265FY-3R3M-GB	客户料号	
产品名称	一体成型电感	日期	2023/07/26

◆ 电特性要求

型号	@ 25 ± 5°C 环境温度			DCR @ 25°C (mΩ) Typical	DCR @ 25°C (mΩ) Max
	INDUCTANCE 100KHz, 0.25V	Typical Heat Rating DC Current (A)	Typical Saturation DC Current (A)		
	Lo (μH)	(Irms) Δ T ≤ 40°C	(Isat) ≥ L0A*70%		
CST1265FY-3R3M-G B	3.3 ± 20%	14.5	21	7.67	9.97

- ❖ 测试设备: Inductance\RDC---LCR-106X\CH502BC or equivalent, Isat\Irms--- Microtest TH2829C+TH1778A & SH-8XL or equivalent.
- ❖ 额定电流: Isat 或 Irms, 以较小者为准
- ❖ 饱和电流: 指使电感量比初始值下降 30%的电流值.
- ❖ 温升电流: 指使电感器表面温度上升 40°C的电流值 (参考周围环境温度 25°C)。
- ❖ 工作温度范围: -40 °C to +125°C (包括自加热)

◆ 材料表



	ITEM	MATERIAL	MATERTAL NAME	UL ON.
1	CORE	REDUCFION POWDER		/
2	WIRE	COPPER 200-220°C	ELEKTRISOLA HANGZHOU	E258243
3	BASE	CMD BASE CILP	BOODON	/
4	MARKING	BLACK INK	BON	/
5	SOLDER	Sn99.3-Cu0.7	THOUSAND ISLAND METAL FOIL	/

客户确认	审核	制表	制样
	阮星	杨澜	黄成宏



规格书




产品型号	CST1265FY-3R3M-GB	客户料号	
产品名称	一体成型电感	日期	2023/07/26

◆ 特性测试数据:

SPEC NO.	Ls (μ H)	DCR ($m\Omega$)	Isat 21 (A)			A(mm)	B(mm)	C(mm)
			L0A	LBIAS	Δ L/L			
	3.3 \pm 20%	9.97 Max			\leq 30%	13.0 \pm 1.0	12.6 \pm 0.3	6.5 Max
1	3.63	7.67	3.77	2.76	26.79%	13.2	12.7	6.41
2	3.45	7.74	3.59	2.69	25.06%	13.2	12.7	6.28
3	3.36	7.49	3.50	2.63	24.85%	13.1	12.6	6.30
4	3.54	7.58	3.63	2.70	25.61%	13.2	12.6	6.36
5	3.39	7.62	3.52	2.58	26.70%	13.3	12.6	6.27
X	3.474	7.62	3.602	2.672	0.25802	13.2	12.64	6.324
R	0.18	0.18	0.27	0.18	1.94	0.2	0.1	0.14

◆ 性能曲线:



客户确认	审核	制表	制样
	阮星	杨澜	黄成宏



规格书

RoHS
COMPLIANT

产品型号	CST1265FY-3R3M-GB	客户料号	
产品名称	一体成型电感	日期	2023/07/26

测试项目	测试结果	测试条件/测试方法
◆ 电气性能试验		
L	标准的电气特性	LCR-106X
DCR		CH502BC
额定电流		指给电感通过最大额定电流时，电感量最大下降 30%，温度上升，但不能温升不能高于 40°C
温升测试	40°C MAX (Δt)	1. 应用允许通过的直流电流 0.5 小时 2. 在产品表面用温度数码表管测量
过载测试	没有明显的损害	应用额定直流的 1.5 倍于电感，持续 5 分钟
焊锡耐热性	1. 电感没有电器和机器的损伤 2. 电感量变化不大于 10%	预热：150°C 60 秒 锡：(9930) 焊接温度：260 ± 5°C 流量：普通 焊接时间：10 ± 0.5 秒
振动试验（低频）		1、振幅：1.5 毫米 2、频率：10 - 55 - 10HZ / 1 分钟 3、方向：十，Y，Z 轴 4、期限：2 小时/十，Y，Z 轴
冲击测试		将电感从 3CM~1M 的高度 10~5 次自然掉落至木地板
可焊性测试	可焊接面超过 90%	当电感在 245 ± 5°C 的温度持续 5 秒，与测试板焊盘融合后
成分粘附（推力测试）	1.0Kg Min	设备应通过回流焊工艺焊接（245 ± 5°C，持续 10 秒）到镀锡铜基板。将推拉力应用于产品侧面，产品需承受持续增加的推力，但是要求产品底部焊盘不脱离测试板




规格书

RoHS
COMPLIANT

产品型号	CST1265FY-3R3M-GB	客户料号	
产品名称	一体成型电感	日期	2023/07/26


测试项目	测试结果	测试条件/测试方法
◆ 电气性能试验		
成分粘附（拉力测试）	1.0Kg Min	1. 在产品底部焊锡处开眼并插入 10CM 金属丝， 2. 持续加大产品承受的拉力，产品底部焊盘不应与测试板分离
强度测试	此项测试未损害产品材质	焊接一个产品在测试板上，弯曲测试板 2MM 并折回
耐溶剂试验	产品未变形，外观没有明显损伤	电感在酒精中浸泡 6 分钟，(印字不在此规范内)
温度特性		60°C ± 2°C / 96 ± 2 小时
湿度测试	1. 外观：无损伤 2. 感量：在初始值的 10% 范围内 3. 电感器是在室温下储存 2 小时后进行测试	湿度：90-95%RH
低温工作		1. 温度：- 40°C ± 2°C 2. 时间：96 ± 2 HOURS
热冲击测试		1. -40 ± 5°C FOR 30 分钟 S. +125 ± 5°C FOR 30 分钟. 2. 总计：10 周期
高温工作		1. 外加电流：最大额定电流 2. 温度：125°C ± 2°C 3. 时间：96 ± 2 HOURS
高温负载寿命试验		1. 温度：125 ± 2°C 2. 时间：500 ± 12 HOURS 3. 负载：允许的最大额定电流
湿度负荷寿命试验	电感没有短路或者开路现象出现	1. 温度 60 ± 2°C 2. 湿度：90-95% 3. 时间：500 ± 12 HOURS 4. 负载：允许的最大额定电流

◆ 红外反射剖面




Temperature and humidity . After that , no mechanical and electrical defect should be found .

◆ 包装规格:



*CARRIER TAPE WIDTH: D



STYLE	DIMENSIONS (m/m)							Q'TY (PCS)
	A	B±0.8	C±0.5	D	G+0	N-0	T	
24	330	21	13	24	24	100	26	400




规格书

RoHS
COMPLIANT

产品型号	CST1265FY-3R3M-GB	客户料号	
产品名称	一体成型电感	日期	2023/07/26

◆ 包装数量：



项目	数量(PCS)	尺寸(mm)
Reel(盘)	400	13"
Inner box(内箱)	800	343*337*65
Out box(外箱)	1600/2400	360*360*220

◆ 注意事项:

- 1、产品为电磁产品，本身没有磁性，要避免与有磁性的产品长期接触，容易导致产品磁化
- 2、产品均为无铅产品，不可与非环保产品长期接触
- 3、产品为磁粉心高温粘合物，易碎！不可摔、压，搬运时请小心轻放，避免产品破裂
- 4、产品浸水后，请待完全风干后再使用，避免出现产品电气性能不良
- 5、产品工作时本身温度若高于 100 度，请停止持续使用
- 6、产品易损坏，请勿用尖锐或者硬物摩擦产品，避免损坏产品导致产品破损短路
- 7、产品储存环境需干燥通风的地方，避免阳光直晒，避免潮湿，保持产品密封，湿度不能超过 65%
- 8、产品放置时间不宜太长，如储存环境不佳，则产品储存最好不超过 6 个月，若储存环境优越，则产品储存时间最好不超过 10 个月，库存太久容易导致产品可焊接性退化
- 9、产品备品率为 0.3%
- 10、产品为卷带包装，胶盘载带易燃，请勿高温烘烤胶盘